

CIREX SI BOUCHPOR W1

Agent bouche-pores

Généralité

Le CIREX Si Bouchpor W1 est un bouche pore en milieu aqueux pour moule composite et métallique. Il ne contient pas de solvant et il est sans danger en inhalation pour les opérateurs.

Il a été formulé pour les semi-permanents en phase aqueuse, tel que les Cirex Si 040 WBN et SI 42 WBN. Il est compatible avec d'autres références – nous consulter

Application

Le CIREX W1 supprime les fines porosités des moules.

Il est utilisé avant l'application de l'agent de démoulage afin d'accroître son efficacité et d'éviter tout risque d'accrochage accidentel.

L'absence de solvants dans sa formulation permet une application sans risque sur un modèle apprêtée ou laquée PU.

Mode d'emploi

1- Nettoyer le moule avec le nettoyant Cirex Si 19.

2- Appliquer au moyen de chiffon coton ou pistolet une à deux couches de CIREX Si W1. Séparer les couches de 15 minutes environ.

Chiffonner chaque couche avant que le produit soit sec. Si vous désirez une brillance, lustrer dans un 2^e temps.

3- Laisser polymériser 30 minutes minimum avant d'appliquer le démoulant.

Application au Pistolet

Préférer un pistolet à peinture type retouche avec buse de 0.8 à 1.8.

La pression sera de 0.6 à 1 bar maximum, selon la surface de l'outillage à traiter.

Consommation moyenne: 8 à 12 ml / couche / m².

Ce type d'application nécessite également un léger lustrage de chaque couche.

Durée de vie

2 ans en emballage d'origine fermé. Risque de décantation : bien agiter avant l'emploi.

Stockez le produit à l'abri du gel. Bien fermer les bidons après utilisation.

Conditionnement

En bidon de 1 Litre

En bidon de 5 Litres

LEGAL NOTES: SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

MENTIONS LÉGALES : SICOMIN se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures et leurs tolérances effectives peuvent varier pour différentes raisons. SICOMIN se réserve le droit Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.